



EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC; 20LM Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klima bestimmt.

EN 15651-2:2012: Type G-CC; 20LM Fugendichtstoffe für Verglasungen, für den Einsatz in kaltem Klima bestimmt.

EN 15651-3:2012: Type S; S1 Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich.

TYPE F EXT-INT		TYPE G		TYPE S	
Brandverhalten	Klasse E	Brandverhalten	Klasse E	Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit		Wasser- und Luftdichtheit		Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm	Standvermögen	≤ 3 mm	Standvermögen	≤ 5 mm
Volumenverlust	≤ 45 %	Volumenverlust	≤ 40 %	Volumenverlust	≤ 55 %
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	Rückstellvermögen	≥ 40 %	Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	≥ 25%
Rückstellvermögen	≥ 60 %	Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23°C	≤ 0,4 MPa	Mikrobiologisches Wachstum	0
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23°C	≤ 0,4 MPa	Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20°C	≤ 0,6 MPa	Alterungsbeständigkeit	Passiert
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20°C	≤ 0,6 MPa	Zugverhalten unter Vorspannung	NF		
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF		
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Alterungsbeständigkeit	Passiert	Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NF		
TYPE F: EXT-INT-CC		Druckfestigkeit	0,40 Mpa		
Zugeigenschaften: Biegemodul	≤ 0,9 MPa	Alterungsbeständigkeit	Passiert		
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	TYPE G-CC			
		Zugeigenschaften: Biegemodul	≤ 0,9 MPa		
		Zugverhalten unter Vorspannung	NF		

