



Reference No: 2686053A

14

TEKASIL ACETAT

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 20LM Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije, namenjena za uporabo v hladnih pogojih.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 20LM Tesnilna masa za zasteklitev, namenjena za uporabo v hladnih pogojih.

TIP F: EXT-INT		TIP G	
Ognjeodpornost	Razred E	Ognjeodpornost	Razred E
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD
Vodotesnost in zrakotesnost		Vodotesnost in zrakotesnost	
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm
Zmanjšanje prostornine	≤ 45 %	Zmanjšanje prostornine	≤ 40 %
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi	NF	Sposobnost povrnitve	≥ 40 %
Sposobnost povrnitve	≥ 60 %	Natezne lastnosti , sekantni modul pri 23 ° C	≤ 0,4 MPa
Natezne lastnosti , sekantni natezni modul pri 23 ° C	≤ 0,4 MPa	Natezne lastnosti , sekantni modul pri -20 ° C	≤ 0,6 MPa
Natezne lastnosti , sekantni natezni modul pri -20 ° C	≤ 0,6 MPa	Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku	NF
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku	NF	Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF	Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi	NF
Obstojnost	Ustreza	Adhezijske/kohezijske lastnosti po izpostavljenosti vročini, vodi in umetni svetlobi	NF
TIP F: EXT-INT-CC		Odpornost proti pritisku	0,44 MPa
Natezne lastnosti, sekantni modul	≤ 0,9 MPa	Obstojnost	Ustreza
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku	NF	TIP G-CC	
		Natezne lastnosti, sekantni modul	≤ 0,9 MPa
		Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku	NF