



TKK Srpenica ob Soči d.d.,
Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija
Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90
www.tkk.si

KULIRPASTA GP 8

KULIRPASTA GP 16

Регулятор схватывания для бетона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kulirpasta GP 8 и **Kulirpasta GP 16** – пасты белого до светло-коричневого цвета. Препараты являются регуляторами схватывания бетона и применяются для изготовления бетонных изделий, изготовленных с применением гранул песка. **Kulirpasta GP 8** применяется прежде всего для изготовления мощевого бетона, подготовленного с песчаными гранулами 4 – 8 мм, тогда как **Kulirpasta GP 16** применяется для изготовления мощевого бетона, подготовленного с песчаными гранулами 8 – 16 мм.

ДЕЙСТВИЕ И ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

- **Kulirpasta GP 8** и **Kulirpasta GP 16** отлично приостанавливают схватывание цемента со стыкующейся поверхностью бетона.
- Изделия подготовлены в нужной концентрации и разбавлять препараты не надо. Перед применением пасту хорошо перемешайте. На форму наносите пасту тонким слоем кисточкой, щёткой или валиком. После высыхания (поверхность меняет внешний вид, становится матовой) **Kulirpasta GP 8** и **Kulirpasta GP 16** образуют стабильную плёнку, на которую наносится бетон.
- Поверхность бетона, соприкасающуюся с **Kulirpasta-ой GP 8** или **Kulirpasta-ой GP 16**, вымойте по истечению прикл. 24 часов.
- Моющаяся глубина при применении **Kulirpasta-ы GP 8** – прикл. 2 – 4 мм, при применении **Kulirpasta-ы GP 16** – прикл. 3 – 5 мм.
- Учитывая то, что на время остановки схватывания и глубину мытья влияет множество факторов (тип и возраст цемента, количество цемента, соотношение воды и цемента, температура свежего бетона и температура окружающей среды, ...), для достижения желаемого результата необходимо сделать предварительные испытания на материале и при условиях, которые будут учитываться в каждом примере в отдельности.

РАСХОД

- 0,100 – 0,120 кг/м²

УПАКОВЫВАНИЕ

- вёдра 20 кг

СКЛАДИРОВАНИЕ

- Изделие складировается в условиях, обеспечивающих защиту от повреждений, высокой температуры и замерзания.
- В хорошо закрытой и неповреждённой упаковке срок применения как минимум 6 месяцев от даты производства.
- По истечению срока применения изделие годно к применению, однако необходимо проверить те характеристики, которые будут важны в том или ином случае применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с **Kulirpasta-ой GP 8** или **Kulirpasta-ой GP 16** необходимо учитывать общие инструкции для работы с кемикалиями:

- Во время работы не есть, не пить и не курить,
- По окончании работы руки основательно вымыть водой.



TKK Srpenica ob Soči d.d.,
Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija
Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90
www.tkk.si

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции подготовлены на основании нами полученного знания и опыта, однако в связи со спецификой условий и способом работы рекомендуется провести предварительные испытания для каждого примера применения в отдельности. Так как мы не можем повлиять на выполнение работ, мы не несём ответственности за их качество.