



TKK Srpenica ob Soči d.d.,  
Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija  
Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90  
[www.tkk.si](http://www.tkk.si)

## СИЛИКОНОВЫЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ

### ВИДЫ, СВОЙСТВА и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силиконовые водоотталкивающие пропитки представляют собой группу жидкостей на основе силиконатов или силан-силоксанов, которые используются для заключительной защиты вертикальных и наклонных поверхностей из минеральных пористых материалов от атмосферной влаги. Благодаря своим свойствам они проникают глубоко в материал и создают на поверхности невидимое покрытие.

Вид пропитки	Основные свойства	Область применения	Предупреждения	Расход
<b>Silifob V</b> 10, 50 кг	Бесцветная жидкость Плотность при 20° С: прибл. 1,02 кг/дм <sup>3</sup> рН: 12±1	Защита глиняной черепицы, силикатного кирпича, газобетона, минеральной штукатурки белого цвета, изделий из гипса	Не подходит для плохо впитывающих, темных и поверхностей, покрытых краской	0,2 -0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от типа, пористости и абразивности поверхности
<b>Silifob B</b> 0,8 кг, 4 кг, 160 кг	Бесцветная жидкость со специфическим запахом Плотность при 20° С: прибл. 0,78 кг/дм <sup>3</sup>	Защита кирпича, природного и искусственного камня, штукатурки, бетона, газобетона, пенобетона, ...		0,2 -0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от типа, пористости и абразивности поверхности
<b>Silifob N</b> 4 кг, 150 кг	Бесцветная жидкость со специфическим запахом Плотность при 20° С: прибл. 0,78 кг/дм <sup>3</sup>	Защита дорожных объектов из бетона (мостов, виадуков, бетонных защитных ограждений, бордюров), защита строительных и других объектов, напр., взлетнопосадочных полос, плотин, подпорных стен, ...	Бетон перед пропитыванием должен быть выдержан не менее 28 дней (рекомендуемое время 6 месяцев)	0,2 -0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от типа, пористости и абразивности поверхности



**TKK Srpenica ob Soči d.d.,**  
**Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija**  
**Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90**  
[www.tkk.si](http://www.tkk.si)

<b>Silifob MP</b> 0,4 кг, 4 кг	Бесцветная жидкость со специфическим запахом Плотность при 20° С: прибл. 0,78 кг/дм <sup>3</sup>	Прежде всего защита мрамора и неглазированной керамики (оконные полки, крышки столов, памятники, керамическая плитка, ...)	Кроме водоотталкивающего имеет и маслоотталкивающий эффект	в зависимости от типа, пористости и абразивности поверхности: ▪ Мрамор: 0,020-0,050 кг/ м <sup>2</sup> ▪ неглазированная керамика: 0,015-0,100 кг/ м <sup>2</sup> ▪ Другие материалы: 0,20-0,50 кг/ м <sup>2</sup>
<b>Защита для клинкера</b> 0,8 кг, 4 кг	Жидкость золотисто-желто-коричневого цвета со специфическим запахом Плотность при 20° С: прибл. 0,85 кг/дм <sup>3</sup>	Прежде всего защита неглазированного клинкера и обожженной плитки для мощения	Освежает природную краску материалов, придает им более темный оттенок	▪ Клинкер плитка - прибл. 0,020 кг/м <sup>2</sup> ▪ Обожженная плитка - прибл. 0,100 кг/м <sup>2</sup>

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Силиконовые водоотталкивающие пропитки наносятся тряпкой, кисточкой или напыляются на сухую поверхность, очищенную от пыли и жирных пятен. Поверхность должна быть целой, без повреждений и трещин, которые пропиткой не заполнятся. Перед нанесением силиконовых водоотталкивающих пропиток поверхности, неподвергаемые пропитке, необходимо защитить.

#### Предупреждение:

- Силиконовые водоотталкивающие пропитки не отмывают трещин больше толщины волоса
- Силиконовые водоотталкивающие пропитки не склеивают плохо держащихся частей
- Силиконовые водоотталкивающие пропитки не служат защитой от воды под давлением
- Силиконовые водоотталкивающие пропитки подходят для защиты поверхностей, на которых вода не застывает

#### СКЛАДИРОВАНИЕ

- Силиконовые водоотталкивающие пропитки должны храниться в плотно закрытой упаковке в прохладном месте, быть защищены от влаги, заморозки и прямого солнечного света. Беречь от повреждений.
- В хорошо закрытой и неповрежденной упаковке срок годности составляет 2 года со дня выпуска.
- По истечении срока годности изделие необязательно непригодно к применению, необходимо лишь проверить наличие тех свойств, которые важны для предполагаемого использования.



**TKK Srpenica ob Soči d.d.,**  
**Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija**  
**Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90**  
[www.tkk.si](http://www.tkk.si)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Инструкции составлены на основе наших исследований и опыта, но несмотря на это в силу особенности условий и методов работы **рекомендуется проводить предварительные пробы перед каждым применением. В силу невозможности влияния на выполнение работ мы не несем ответственности за их качество!**