



ГРУНТОВКИ

Грунтовка KVZ 12

Грунтовка KVZ 16

Грунтовка PU 10

Грунтовка PL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TKK грунтовки улучшают адгезивных свойств TKK уплотнительных масс.

TKK грунтовки используются там, где ожидается воздействие давления, натяжения или сдвигов, а также в более влажных помещениях. Рекомендуется для пористых материалов или искусственных масс.

ГРУНТОВКА KVZ 12 Двухкомпонентная водонепроницаемая грунтовка на основе эпоксидных смол

ГРУНТОВКА KVZ 16 Однокомпонентная полиуретановая грунтовка

ГРУНТОВКА PU 10 Однокомпонентная полиуретановая грунтовка

ГРУНТОВКА PL Однокомпонентная грунтовка на основе полиакрилата и метоксисилана в органическом растворителе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Плотность (кг/м ³)	Время высыхания (мин)	Расход для швов, глубиной 10 мм (г/м)
Грунтовка KVZ 12	980 (А+В компоненты)	~ 120	3-4
Грунтовка KVZ 16	1100	~ 20	5-7
Грунтовка PU 10	970	~ 30	5-7
Грунтовка PL 950	950	~ 15	1-2

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовка KVZ 16, PU 10, PL

Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Подождите до высыхания (см. В таблице время высыхания) и начинайте работу с соответствующей уплотнительной массой.

Грунтовка KVZ 12

Прежде всего, хорошо перемешайте оба компонента, каждый отдельно, потом оба вместе в соотношении 7:2 (А:В). Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Начинайте уплотнение после высыхания грунтовки (2 часа).

Грунтовки должны использоваться только для предписанных уплотняющих масс и поверхностей, т.к. в обратном случае могут действовать как разделяющее средство. В



таблице «Использование грунтовок» показано какую грунтовку и уплотняющую массу рекомендуется использовать для определенной поверхности. Для каждого случая использования рекомендована тестовая проверка.

УПАКОВКА

Упаковка

Грунтовка KVZ 12	А компонент: 630г, 140г В компонент: 180г, 40г
Грунтовка KVZ 16	0,2 кг; 1кг; 5кг
Грунтовка PU 10	0,2 кг; 1кг
Грунтовка PL	0,2 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранение 24 месяца, 12 месяцев - Грунтовка PU 10 в оригинально закрытой упаковке и при комнатной температуре. Беречь от возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При использовании грунтовки обязательно пользуйтесь защитными перчатками. При попадании жидкости на кожу, промойте водой, при попадании в глаза, обратитесь за помощью к врачу. Хранить в холодном и хорошо проветриваемом помещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУНТОВОК

Поверхность	Уплотняющая масса										
	Tekasil Neutral profi	Tekasil Alkoxi neutral	Tekasil Acetat profi	Teoe last KVZ / KOS	Teka flex MS 15	Teka flex MS 40	Teka flex PU 15	Teka flex PU 40	Teka flex для мрамора	Teka flex для зеркал	Tekadom акриловая упл. масса
Алюминий сырой	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Алюминий анодированный	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Медь	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Бетон	KVZ 16	KVZ 12	-	KVZ 16/12	KVZ 16	KVZ 16	PU-10	PU-10	KVZ 16	KVZ 16	*
Битум	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмаль	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Эпоксидные смолы	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-
Нержавеющая сталь	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Оцинкованная сталь	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Натуральный камень	-	-	-	KVZ 16	+	+	-	-	+	+	*
Дерево	-	-	-	KVZ 16	+	+	-	-	+	+	*
Мрамор	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	*
Латунь	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Кирпич	+	+	-	KVZ 16	+	+	+	+	+	+	*
Плитка глазурованная	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Плитка неглазурованная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Плексиглас	PL	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-
Поликарб	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-



онат											
Полиэстер	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-
Полиэтилен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АБС	-	+	-	-	PL	PL	-	-	-	-	-
ПВХ твердый	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Стекло	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Стиропор	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	*
Свинец	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Тефлон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Пояснение:

KVZ-12 = используйте грунтовку

KVZ-16 = используйте грунтовку грунтовки

PU-10 = используйте грунтовку

PL = используйте грунтовку PL

KVZ 12 - = не рекомендуется использовать

KVZ 16 + = хорошо принимается без

PU - 10 * = смотри технический лист Tekadom акриловая уплотняющая масса