

TEKAFIX

Folie

LASTNOSTI

Enokomponentno elastično lepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije. Lepilo je primerno tako za pritrjevanje različnih tipov folij kot za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje parnih ovir.

- Enostaven nanos.
- Dobra oprijemljivost na različne porozne in neporozne podlage.
- Dobra oprijemljivost na različne tipe folij.
- Lepilo lahko nanašamo na vlažne površine.
- Ne vsebuje topil, silikonov in izocianata (»VOC free«).
- Svežo maso lahko enostavno očistimo z vodo.
- Barva: zelena.

TESTI IN CERTIFIKATI

Ustreza zahtevam standarda DIN 4108-7.

PODROČJE UPORABE

Za trajno tesnjenje in pritrjevanje aluminijastih, polietilenskih in poliamidnih folij na zaključkih ter stikih s stičnimi gradbenimi elementi, kot so ometi, betonske, lesene in kovinske podlage.

TEHNIČNI PODATKI

Neutrjena masa

Osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Gostota

Čast tvorjenja kožice

Temperatura nanašanja

Utrjena masa

Temperaturna obstojnost

23°C/50% rel. vlaž.

modificirana akrilna disperzija

pasta

izhlapevanje vode

1200 ± 20 kg/m³

~40 min.

od +5°C do +40°C

od -20°C do +75°C



Tekafix Folie Enokomponentno elastično lepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije. Lepilo je primerno tako za pritrjevanje različnih tipov folij kot za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje parnih ovir.



Vodoodporno



Hitro utrjevanje



Za notranjo in zunanjo uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:

Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne in brez umazanije (prah, maščoba). Odstranimo vse odkrušene in slabo vezane dele. Lepilo Tekafix Folie nanašamo na podlago neprekinjeno. Lepilo nanesemo enostransko in neprekinjeno na strešno folijo ali na gradbeni element, kot kaže slika. Po nanosu dele, ki jih želimo lepiti oz. tesniti, spojimo in fiksiramo. Optimalna širina lepljenega spoja naj znaša 25 mm, debelina nanosa lepila pa od 3 do 4 mm. Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša
- 400 ml ali 600 ml črevo
- 200 l sodi

Druhi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5°C in 25°C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Produkt ni primeren za uporabo na mestih konstantne obremenitve z vodo. Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.