



KULIR TEKOČINA

površinsko zavlačilo za prani beton

PODROČJE UPORABE

KULIR TEKOČINO uporabljamo za izdelavo betonskih izdelkov, pri katerih so vidna zrnca agregata.

NAVODILA ZA UPORABO

Površinsko zavlačilo KULIR TEKOČINA je pripravljen v uporabni koncentraciji in redčenje ni potrebno. Primernejši je za izdelavo pranih betonov, kjer je KULIR TEKOČINA nanešena na površino betona in ne na kalup.

Na površino betona nanesemo KULIR TEKOČINO z brizganjem in to šele tedaj, ko na njej ni več proste površinske vode. Poraba KULIR TEKOČINE je odvisna od sestave betona, želenega učinka oz. globine izpiranja.

Beton premazan s KULIR TEKOČINO izpiramo po 24 urah. V primeru močnega učinkovanja priporočamo redčenje KULIR TEKOČINE z vodo v razmerju 1:1.

Glede na to, da na optimalen čas zavlačevanja in učinkovitost zavlačevanja vpliva več faktorjev, priporočamo predhodne poizkuse.

DOBAVA

KULIR TEKOČINO dobavljamo v 50 kg plastičnih balonih.

SKLADIŠČENJE

KULIR TEKOČINA skladiščena v dobro zaprti embalaži, kjer ni izpostavljena višjim temperaturam in zmrzovanju, je uporaba 6 mesecev.

PORABA

0,040 - 0,1 kg/m²

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.