



KULIRPASTA GP 8 KULIRPASTA GP 16

*površinsko zavlačilo vezanja za prani
beton*

PODROČJE UPORABE

Kulirpasta GP 8 in **Kulirpasta GP 16** sta pasti bele do svetlo rjave barve. To sta površinski zavlačili vezanja in ju uporabljamo za izdelavo betonskih izdelkov, pri katerih so vidna zrna peska. **Kulirpasta GP 8** je primerna predvsem za izdelavo pranih betonov pripravljenih s peskom velikosti 4 – 8 mm, medtem ko je **Kulirpasta GP 16** primernejša za izdelavo pranih betonov pripravljenih s peskom z velikostjo zrn 8 – 16 mm.

DELOVANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

- **Kulirpasta GP 8** in **Kulirpasta GP 16** močno zavlačujeta vezanje cementa na površini betona s katero prideta v stik.
- Pripravljeni sta v uporabni koncentraciji in redčenje ni potrebno. Pred uporabo pasto dobro premešamo. Na kalup jo nanašamo v tanki plasti s čopičem, ščetko ali valjčkom. Po osušitvi (površina ni več svtleča, temveč postane mat) **Kulirpasta GP 8** in **Kulirpasta GP 16** tvorita stabilen film, na katerega nasujemo beton.
- Površino betona, ki je bila v stiku s **Kulirpasto GP 8** ali **Kulirpasto GP 16**, izpiramo po ca. 24 urah.
- Globina izpiranja je pri uporabi **Kulirpaste GP 8** ca. 2 – 4 mm, pri uporabi **Kulirpaste GP 16** pa ca. 3 – 5 mm.
- Glede na to, da na čas zavlačevanja in globino izpiranja vpliva več faktorjev (vrsta in starost cementa, količina cementa, vodo-cementno razmerje, temperatura svežega betona in temperatura okolja, ...), so za doseganje želenega učinka obvezni predhodni preskusi z materiali in pri pogojih dela, ki se bodo uporabljali za vsak primer uporabe.

PORABA

- 0,100 – 0,120 kg/m²

PAKIRANJE

- vedra 20 kg

SKLADIŠČENJE

- Izdelek moramo skladiščiti tako, da ga zavarujemo pred poškodbami, visokimi temperaturami in zmrzovanjem.
- V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, je rok uporabnosti min. 6 mesecev od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu s **Kulirpasto GP 8** ali **Kulirpasto GP 16** moramo spoštovati splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne pijemo, jemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.