



TEKAMAL MSM 0-1 S

mikroarmirana sanacijska malta

SIST EN 1504-3: PCC malta za

nekonstrukcijska popravila, razred R2

 1404	
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov, Srpenica ob Soči d.d. Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija 09 1404-CPD-1407	
EN 1504-3 Malta za nekonstrukcijska popravila betona, PCC (s polimeri modificirana malta na osnovi hidravličnega cementa)	
Tlačna trdnost:	Razred R3
Vsebnost kloridnih ionov:	≤ 0,05 %
Održna trdnost:	≥ 1,5 MPa
Odpornost na karbonatizacijo:	Ustrezna
Nevarne snovi:	Odgovarja zahtevi 5.4.
Razred gorljivosti:	Eurorazred F

LASTNOSTI

Tekamal MSM 0-1 S je gotova mešanica cementa, kremenčevih peskov, pigmentov, specialnih kemijskih dodatkov in polimernih vlaken, ki zmanjšajo nevarnost nastanka razpok zaradi sušenja malte. Malta je v svežem stanju tiksotropna in zato posebej primerna za nekonstrukcijska popravila oziroma končno obdelavo poševnih, navpičnih in nadglavnih površin.

Priporočena debelina nanosa **Tekamal MSM 0-1 S** v enem sloju je 3-15 mm. Če malto nanašamo v več slojih, nanesemo naslednji sloj šele, ko se je prvi že dobro sprjel in je stabilen, vendar še ni vezal.

PODROČJE UPORABE

Tekamal MSM 0-1 S je namenjena sanaciji plitkejših poškodb betona in malt in končni obdelavi z betonom ali grobimi maltami saniranih površin:

- fasad,
- zaključkov balkonov, teras, stopnic,
- robov stebrov in nosilcev,
- predizdelanih betonskih elementov,
- zapolnjevanju togih reg med betonskimi elementi.

Zaradi svetle barve je posebej primerna za popravila betonskih elementov in konstrukcij, ko se zahteva čim bolj enoten izgled saniranih površin.

PREDNOSTI UPORABE

V svežem stanju:

- gotova mešanica: na mestu uporabe dodamo samo potrebno količino vode,
- dobra obdelanost,
- enostavno vgrajevanje,
- ne izloča vode - ne "krvavi",
- daljši čas zadrževanja vlage,
- zmanjšana nevarnost nastanka razpok zaradi plastičnega krčenja.

V strjenem stanju:

- cementna osnova: odlična kompatibilnost s podlago in visoka alkalna zaščita armature,
- ustrezne trdnosti: odtržna, upogibna, tlačna,
- odpornost na karbonatizacijo,
- nizka kapilarna vodovpojnost,
- visoka odpornost na:
 - temperaturne spremembe,
 - delovanje mraza in soli,
- trajnost.

TEKAMAL MSM 0-1 S

mikroarmirana sanacijska malta
SIST EN 1504-3: PCC malta za
nekonstrukcijska popravila, razred R2

**TEHNIČNE KARAKTERISTIKE**

Lastnost	Postopek preskušanja	Enota	Zahteva standarda SIST EN 1504-3	Deklarirano
Suha mešanica				
Barva in izgled	Vizualno	-	-	Svetlo siva praškasta masa
Največja velikost zrn agregata	-	mm	-	1
Priporočena debelina enega nanosa: - najmanjša - največja	-	mm	-	3 15
Vsebnost kloridnih ionov	SIST EN 1015-17	%	≤ 0,05	≤ 0,05
Sveža mešanica				
Zamesna voda	-	l	-	ca. 4,5 – 5,0 na 25 kg, odvisno od želene obdelavnosti
Obdelavnost	SIST EN 13395-1	mm	-	187 ± 15 %
Čas obdelavnosti	-	min	-	ca. 30 – 60, odvisno od količine zamesne vode in temperature
Temperatura pri uporabi: malte, podlage, okolja	-	°C	-	+ 5°C do + 30°C, optimalna: + 15°C do + 25°C

Lastnost	Postopek preskušanja	Enota	Zahteva standarda SIST EN 1504-3		Deklarirano
Strjena malta					
Tlačna trdnost: - 7 dni - 28 dni	SIST EN 12190	MPa	R3	- ≥ 25	≥ 20 ≥ 25
Gostota	SIST EN 12190	kg/m ³	-	-	2150 ± 5 %
Održna trdnost, 28 dni	SIST EN 1542	MPa	R4	≥ 2,0	≥ 2,0
Odpornost na karbonatizacijo	SIST EN 13295	-	R4	$d_k \leq$ referenčnega betona (MC (0,45))	$d_k \leq$ referenčnega betona (MC (0,45))
Elastični modul, 28 dni	SIST EN 13412	GPa	R2	-	≥ 10
Kapilarna vpojnost	SIST EN 13687-1	kgm ⁻² h ^{-0,5}	R4	≤ 0,5	≤ 0,5
Toplotna združljivost, 1. del: Održna trdnost po zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli (50 ciklusov) (1)	SIST EN 13057	MPa	R3	≥ 1,5	≥ 1,5

(1) Če proizvod izpolnjuje zahtevo za toplotno združljivost 1. del, se smatra, da izpolnjuje tudi zahtevi za 2. del: ciklično nevihtno obremenjevanje, 30 ciklusov in 4. del: ciklično segrevanje in ohlajevanje, 30 ciklusov.

NAVODILA ZA UPORABO**• PRIPRAVA PODLAGE**

Površine, na katere nanašamo **Tekamal MSM 0-1 S** morajo biti čvrste, očiščene prahu, mastnih madežev, korozijskih produktov, plesni in drugih nečistoč. Slabo vezane dele ali ostanke starih premazov moramo odstraniti z brušenjem, peskanjem ali z vodnim curkom pod pritiskom. **Čista površina mora biti globinsko prepojena z vodo, vendar na njej ne sme biti stoječe vode ali vodnega filma, ki preprečujeta dobro vezanje Tekamala MSM 0-1 S s staro podlago.**

• PRIPRAVA MALTE

Najprimernejši način priprave malte je vmešavanje suhe malte v vodo med stalnim mešanjem. Odvisno od količine malto zamešamo z ročnim mešalnikom, mešalcem za malte ali mešalcem za beton s prisilnim mešanjem. Prostopadni mešalci niso primerni!

V mešalec natočimo najmanjšo količino vode in med mešanjem

dodajamo malto. Mešamo 1-2 minuti, postrgamo z oboda mešalne posode nevmešano suho malto in mešamo še 2-3 minute oziroma toliko časa, da dobimo homogeno mešanico. Pazimo, da med mešanjem vnesemo čim manj zraku. Malto pustimo zoreti 5-10 minut, po potrebi dodamo še vodo, nato jo ponovno premešamo in uporabimo. Čas uporabnosti je približno 30-60 minut, odvisno od količine zamesne vode oziroma konsistence malte in temperature. Občasno jo premešamo.

• VGRAJEVANJE MALTE

Tekamal MSM 0-1 S vgrajujemo ročno z običajnimi zidarskimi orodji - zidarsko žlico, grobo ščetko ali strojno. Izbira je odvisna od velikosti in lege površine na katero jo nanašamo ter vrste poškodb (krpanje, preplastitve). Naneseno svežo malto zatesnimo z glajenjem. Pomembno je, da malto dobro vgradimo - pritisnemo k podlagi. Končno zaglajevanje izvršimo, ko je malta dovolj stabilna in omogoča dokončno obdelavo brez »mazanja« površine.

TEKAMAL MSM 0-1 S

mikroarmirana sanacijska malta
SIST EN 1504-3: PCC malta za
nekonstrukcijska popravila, razred R2



Pri ročnem vgrajevanju malte priporočamo, da zaradi boljše oprijemljivosti in lažjega vgrajevanja, najprej kot vezni sloj s ščetko nanesemo tanjši sloj malte, nanjo pa nato vgradimo preostalo malto do zelene debeline. Vgrajujemo sveže na sveže!

Pri večplastnih nanosih moramo paziti, da so predhodno nanesene plasti dobro "sprijete" in stabilne pred nanašanjem novih plasti. Zaradi boljše oprijemljivosti prve plasti ne zagladimo, ampak jo pustimo čim bolj hrapavo. Če vgrajujemo drugi sloj, ko je prvi že popolnoma utrjen, moramo prvega pred vgrajevanjem navlažiti.

Pri sanaciji manjših površin – krpanju moramo poškodovana mesta oblikovati tako, da imajo ostre robove (pod kotom najmanj 90° in največ 135°) in se ne iztekajo v ničlo, sicer zaradi neenakomernega sušenja malte lahko nastane razpoka na stiku stara podlaga – malta.

Površine, sanirane s **Tekalom MSM 0-1 S** lahko naknadno barvamo ali ščitimo z disperzijskimi barvami ali polimernimi zaščitnimi premazi (akrilati, epoksi, ipd.). Paziti moramo, da so sanirane površine dovolj suhe. V vsakem primeru priporočamo pogovor s proizvajalcem barve ali premaza!

• NEGA SVEŽE MALTE

Sveže vgrajeno malto moramo najmanj 3 dni ščititi pred prehitrim izsuševanjem (sonce, visoke temperature, veter, prepahi). V bolj kritičnih pogojih moramo malto negovati 7-10 dni. Najprimernejše je občasno vlaženje ali pokrivanje z mokrim filcem, juto in polietilensko folijo, ipd. V primeru, da nega z vodo ni možna, priporočamo uporabo sredstva za zaščito in nego svežih betonov in malt **Kontrasol 22 V**.

• ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV

Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo!

DODATNA PRIPOROČILA IN OPOZORILA

- Malte ne vgrajujemo pri temperaturah pod + 5°C in nad + 35°C!
- Pri nizkih temperaturah (nižjih od 10°C) se podaljšata čas vezanja in strjevanja, zato priporočamo skladiščenje malte v ogrevanih prostorih, uporabo tople zamesne vode (ca. 20-30°C) in izvajanje del v najtoplejšem delu dneva.
- Za skrajšanje časa vezanja lahko malti dodamo pospešilo vezanja **Cementol Omega P** (ca. 1 % na maso malte).
- Pri visokih temperaturah (višjih od 30°C) je čas vezanja krajši, zato priporočamo skladiščenje malte v hlajenih prostorih, uporabo hladne zamesne vode in izvajanje del v najhladnejšem delu dneva.
- Pri večjih, izpostavljenih površinah lahko pri neugodnih razmerah (visoke temperature, veter, prepahi, nizka zračna vlaga), ko obstaja nevarnost, da ni/ne bo zagotovljena zadostna zaščita oziroma ustrežna nega, kot dodatno zaščito pred nevarnostjo nastanka razpok zaradi plastičnega krčenja uporabimo dodatek za manjše krčenje **Cementol Antikontrakt T** (ca. 0,25-0,5 % na maso malte).
- Tehnične karakteristike iz preglednice veljajo za originalen, tovarniško pripravljen **Tekamal MSM 0-1 S** in **NE** za **Tekamal MSM 0-1 S**, ki smo mu v času mešanja dodali enega od kemijskih dodatkov. V primerih, ko se izvajalec odloči za dodajanje kemijskega dodatka, mora sam s predhodnimi preiskavami ugotoviti ali tako modificirana malta odgovarja zahtevam za svežo in strjeno malto!
- Vedno uporabimo samo originalno pakirane, zaprte, nepoškodovane in ustrezno skladiščene vreče malte!

- Malte nikoli ne vgrajujemo na gladko, nenahrapavljeno podlago!
- Malte nikoli ne vgrajujemo na suho podlago!
- Nikoli ne dodajamo vode ali suhe malte malti, ki je že močno zgostila. Tako malto zavržemo.
- Pri delu moramo upoštevati tudi navodila standarda SIST EN 1504-10: Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 10. del: Uporaba proizvodov in sistemov na gradbišču in kontrola kakovosti del.
- Tekamal MSM 0-1 S** je namenjena nekonstrukcijskim popravilom, zato je ne smemo uporabljati za popravilo konstrukcij, kjer so podane zahteve za malte za konstrukcijska popravila Razreda R4 ali R3! • Za vse dodatne informacije in pojasnila se, prosimo, obrnite na našo tehnično službo.

PORABA

- ca. 2 kg/m²/mm oz. 2 kg suhe malte za 1 l mokre malte, odvisno od količine dodane vode in hrapavosti površine.

PAKIRANJE

- vreče 25 kg

SKLADIŠČENJE

- Izdelek moramo skladiščiti v dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, tako da ga zaščitimo pred poškodbami in vlago.
- V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni v suhih prostorih, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Zaradi vsebnosti cementa **Tekamal MSM 0-1 S** draži oči in kožo, v stiku s kožo lahko povzroči alergijske reakcije. Zato moramo pri delu z njim nositi primerne zaščitne rokavice ter preprečiti stik z očmi (zaščitna očala). Prav tako se moramo izogibati vdihavanju prahu. Pri stalnem delu z maltami je treba nositi zaščito za dihala.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.

Tekamal MSM 0-1 S je skladen z zahtevami standarda SIST EN 1504-3: Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila: PCC malta za nekonstrukcijska popravila, razred R2 (za postopke na osnovi principov: 3.1, 3.3, 7.1, 7.2)