



TEKAFIKS

MS SPRAY



TEKAFIKS MS SPRAY je enokomponentno lepilo na osnovi hibridnega MS polimera z dobrim oprijemom na večino materialov.

LASTNOSTI

- Utrjuje z zračno vlago, brez skrčkov in zračnih mehurčkov.
- Lahko se ga barva.
- Lahko se razprši.
- Dobro se ga iztisne tudi pri nizkih temperaturah.
- Ima odlične mehanske lastnosti.
- Zelo je odporen na različne vremenske razmere.
- UV odporen.
- Kemijska odpornost:
 - dobra: voda, morska voda, odpadna voda, razredčene kisline in baze
 - delna: goriva, mineralna olja, rastlinske i živalske maščobe in olja
 - slaba: organske kisline, alkoholi, koncentrirana mineralna olja

PODROČJE UPORABE

- Učinkovito rešuje vse potrebe po lepljenju.
- Za lepljenje različnih vrst materiala, kot so: les, pločevine, aluminij, anodiziran aluminij, poliester ...
- Za pritrjevanje v avtomobilski, kontejner in vagon industriji, v industriji kovinskih konstrukcij, pohištenih industriji, električni in ventilacijski industriji, za klimatske sisteme ...
- Preprečuje rjavenje, vlaženje, mehanske poškodbe in zmanjšuje akustične vibracije.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		hibridni MS polimer
Izgled:		tekoča pasta
Barva:		siva
Mehanizem utrjevanja:		z zračno vlago
Specifična teža:		1590± 30 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23°C/50% rel. vl.	25 ± 5 min
Čas utrjevanja:	23°C/50% rel. vl.	2-3 mm/dan
Temperatura nanašanja:		+5°C do +30°C

Utrjena masa

Trdota Shore A:	ISO 868	40 ± 5
Natezna trdnost:	ISO 37 rod 1	1,6 ± 0,2 MPa
Modul E 100%:	ISO 37 rod 1	1,4 ± 0,2 MPa
Raztezek pri pretrgu:	ISO 37 rod 1	400 ± 150 %
Temperaturna obstojnost:		-40°C do +90°C

**TEKAFIKS
MS SPRAY**

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Površina mora biti trdna, čista, brez prahu in maščob. Pred uporabo odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele.

Priprava kartuš

- Črevo zgoraj, ob navoju, odrežemo, privijemo konico in vstavimo v pištolo.
- Tekafiks MS Spray je mogoče nanašati edino pomočjo specialne brizgalne pištole. Ta pištola omogoča nanos Tekafiks MS Spray-a v tankem nanosu ali v obliki plasta (več nanosov).
- Za doseg optimalnih lastnosti je pomembno, da oba dela površin, ki jih lepimo, pritisnemo skupaj.
- Svežo maso in orodje očistimo z alkoholom.

PAKIRANJE

- 600 ml črevo (v kartonu 20 kosov)
- 20 l sodček

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih prostorih pri temperaturi med + 5°C in + 25°C in v originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNI UKREPI

Pri delu s Tekafiks MS Spray niso potrebni posebni varnostni ukrepi.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.