



GIPS RETARD

usporivač vezivanja za gipsane mase

PODRUČJE UPOTREBE

Gips RETARD je praškasti dodatak, koga upotrebljavamo za regulaciju vremena vezivanja gipsa. Pogodan je za izradu različitih vrsta gipsanih obloga, maltera i prefabrikovanih gipsanih proizvoda.

OSNOVNA SVOJSTVA

	Svojstvo
Izgled	prah bele boje
pH, 10 % rastvor	5 ± 1

DELOVANJE

- **Gips RETARD** kompleksno vezuje kalcijumove jone i time produžava vreme vezivanja gipsa, zavisno od dodate količine.
- U zavisnosti od vrste gipsa, vodikovog faktora i temperature, vreme vezivanja gipsa se produžava za ca. 30 do 180 minuta.

DOZIRANJE I UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Doziramo na težinu gipsa: 0,1 - 0,5 % (0,1 do 0,5 kg na 100 kg gipsa) zavisno od željenog učinka i vrste gipsa.
- **Gips RETARD** doziramo u suhu gipsanu masu (gips / gips + pesak), dobro promešamo, dodamo vodu i opet dobro promešamo.
- Za postizanje optimalnih rezultata **OBAVEZNE** su predhodne probe.

PAKOVANJE

- vreće 25 kg

SKLADIŠTENJE

- Proizvod mora biti uskladišten u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od oštećenja, vlage i visokih temperatura.
- U dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok upotrebe je min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Posle isteka datuma upotrebljivosti proizvod nije nužno neupotrebljiv, samo je potrebno ispitati ona svojstva, koja su značajna za nameravanu upotrebu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pri radu s **Gipsom RETARD** moramo poštovati opšta uputstva za rad s hemikalijama:

- u toku rada ne sme se jesti, piti niti pušiti;
- posle završenog posla ruke dobro oprati vodom.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, pa zbog specifičnosti uslova, načina rada i materijala, preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj primene. Pošto na izvođenje radova ne možemo uticati, ne odgovaramo za njihov kvalitet!