



TEKAFIKS

MS SPRAY



Tekafiks MS SPRAY je jednokomponentno lepilo bazirano na MS polimeru, koja ima dobru adheziju na većinu materijala.

KARAKTERISTIKE

- Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha bez skupljanja ili formiranja mehurova vazduha.
- Može da se prefarba.
- Može da se raspršuje.
- Dobre osobine istiskivanja i pri niskim temperaturama.
- Dobro otporan na atmosferske uticaje.
- UV postojan.
- Hemijska otpornost:
 - otporan na: vodu, morsku vodu, krečnu vodu, kanalizaciju, rastvore kiselina i baza.
 - privremeno otporan na: goriva, mineralna ulja, biljna i životinjska ulja i masti.
 - neotporan na: organske kiseline, alkohol.

PODRUČJE UPOTREBE

- Uspešno rešava sve zahteve za lepljenjem.
- Za lepljenje različitih vrsta materijala: drvo, metal, aluminijum, anodiziran aluminijum, poliester...
- Za pričvršćivanje u automobilske industriji, industriji kontejnera i vagona, industriji metalnih konstrukcija, industriji nameštaja, elektro industriji, ventilacijski i klima sistemi...
- Sprečava pojavu rđe, mehaničkih oštećenja i smanjuje akustične vibracije.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova:		hibridni MS polimer
Izgled:		tečna pasta
Boja:		siva
Mehanizam očvršćavanja:		vlaga iz vazduha
Specifična težina:		1590 ± 30 kg/m ³
Vreme stvaranja kožice:	23°C/50% rel. vlaž.	25 ± 5 min
Vreme očvršćavanja:	23°C/50% rel. vlaž.	2-3 mm/dan
Temperatura nanašanja:		+5°C do +30°C

Učvršćena masa

Tvrdoća Shore A:	ISO 868	40 ± 5
Zatezna čvrstoća:	ISO 37 rod 1	1,6 ± 0,2 MPa
Modul E 100%:	ISO 37 rod 1	1,4 ± 0,2 MPa
Rastezanje pri prekidu:	ISO 37 rod 1	400 ± 150 %
Temperaturna postojanost:		-40°C do +90°C

**TEKAFIKS
MS SPRAY**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine

Površina mora biti čista, bez prašine i masnoće. Odstraniti sve okrnjene delove.

Priprema kartuše

- Črevo na vrhu navoja odsečemo, navijemo priloženi plastični konus stavimo u pištolj.
- Tekafiks MS Spray je moguće nanositi samo pomoću posebnog pištolja koji ima dodatak za špricanje. Takav pištolj omogućava nanošenje MS Spray-a u tankom sloju ili u obliku više slojeva.
- Za postizanje optimalnih performansi potrebno oba dela, koja lepimo pritisnuti zajedno.
- Svežu masu i alat očistimo sa alkoholom.

PAKIRANJE

- 600 ml crevo (20 komada u kartonu)
- 20 l posuda

SKLADIŠTENJE

12 meseci u suvim prostorijama pri temperaturi između + 5°C i + 25°C u originalno zatvorenoj ambalaži.

SIGURNOSNE MERE

Pri radu sa Tekafiks MS Spray nisu potrebne posebne sigurnosne mere.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, mada zbog mogućih specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj primene.