



TEKAFIKS

Montažni lepak BT



Tekafiks montažni lepak BT na akrilatno disperzionoj osnovi je namenjen pričvrščivanju i lepljenju različnih poroznih materijala bez zavrtnjeva i moždanika.

KARAKTERISTIKE

- Lepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- Brzo spajanje
- Ne sadrži rastvarače
- Bez mirisa
- Ne klizi
- Može se upotrebiti na vlažnim površinama
- Jednostavno nanošenje
- Jednostavno čišćenje sa vodom
- Kada očvrstne postaje otporan na vodu
- Ne zagađuje okolinu

PODRUČJE UPOTREBE

- Za pričvrščivanje različitih poroznih građevinskih materijala, koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.
- Za lepljenje prozorskih pragova, keramičkih pločica, dovratka drvenih vrata, drvenih lajsni na zidovima, dekorativnih ornamenata na tavanicama.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova		akrilatna disperzija
Izgled		pasta
Specifična težina		1340 ± 30 kg/m ³
Vreme stvaranja kože	23°C/50% rel. vlaž.	30 - 35 minuta
Temperatura nanošenja		+5°C do +40°C





Učvršćena masa

Zatezna smičuća čvrstoća	EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna postojanost		-20°C do +75°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine koje lepimo moraju biti čvrste, čiste, nemasne i bez prašine.
- Kartuš pri vrhu navoja odsečemo, prišrafimo plastični konus koga koso presečemo na željenu debljinu nanosa. Pri prekidu rada ili zameni kartuša, popustimo ručicu na zadnjem delu pištolja i povučemo šipku sa klipom nazad.
- Lepak nanosimo jednako mereno: tačkasto ili u kratkim prekinutim crtama na onu stranu koju želimo lepiti.
- Oba dela koja se lepe, zajedno stisnemo, ali ne potpuno.
- Za velike površine lepljenja je preporučljivo, da delove po lepljenju odmah ponovo odvojimo, sačekamo jedan minut i onda ih konačno zalepimo.
- Za teže delove koji se lepe, preporučujemo da se dodatno pričvrste za 24 časa.
- Svežu masu lako čistimo vodom, očvrslu masu vrućom vodom ili acetonom.

PRIMERI NANOŠENJA LEPKA



PAKOVANJE

- 300 ml kartuša (karton sa 20 kartuša)
 - 200 l burad
- Drugi način pakovanja, npr. za industriju, je moguć po narudžbini.

SKLADIŠTENJE

12 meseci pri temperaturi između 10°C i 30°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

SIGURNOSNE MERE

Pri radu sa Tekafiks montažnim lepkom BT nisu potrebne posebne sigurnosne mere.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, zato zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki slučaj upotrebe.